



## **BONDY® FLOOR**

*Vodou riediteľná epoxidová náterová hmota na podlahy suterénov a pivničných priestorov.*

### **Výhody**

vodou riediteľný materiál  
možnosť nanášania na mokré povrchy  
jednoduché nanášanie

### **Informácie o výrobku**

#### **Popis**

Bondry® Floor je dvojzložková vodou riediteľná epoxidová náterová hmota.

#### Zložka A:

Pigmentová tekutá epoxidová živica typu Bisfenol A.

#### Zložka B:

Urýchľovač tuhnutia – polyamínová emulzia.

### **Použitie**

Náterová hmota Bondry® Floor sa používa na podlahy suterénov a pivníc ako estetická a vodotesná úprava. Výrobok Bondry® Floor sa môže nanášať na mierne mokré betónové povrchy. Je možné ho používať aj na stenu.

### **Balenie**

Každá zložka je zabalená do nádob v určenom množstve.  
Po zmiešaní sa získa 10 litrov zmesi.

### **Farby**

Žltá (RAL 1002), červená (RAL 3009), zelená (RAL 6021), šedá (RAL 7001)

### **Technické údaje**

Pomer zmesi	1/3,7 hmotnosti
Doba použiteľnosti po zmiešaní	cca 1 hodina
Merná hmotnosť	1,5 kg/liter
Minimálna teplota nanášania	10 °C
Obsah pevných častíc	80%
Priľnavosť	> 2 N/mm <sup>2</sup>
Tepelná odolnosť	60 °C

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

### **Príprava povrchu**

Celý povrch je nutné očistiť od nečistôt a nesúdržných častí. U veľmi poréznych materiálov sa doporučuje navlhčenie pred nanosením farby. Náterovú hmotu je nutné riediť podľa potreby 10% vody. Doba použiteľnosti po zmiešaní je 1 hodina pri teplote 20 °C.

IČO: 363 075 99  
DIČ: SK2020077345  
Telefón: 046/ 5430 771  
Fax : 046/ 5420 240

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Prievidza  
Číslo účtu: 262 854 0140/1100  
e-mail: [zenit@zenitsk.sk](mailto:zenit@zenitsk.sk)  
www : zenitsk.sk



**ZENIT SK s.r.o.**  
**Nová 831/78**  
**972 41 KOŠ**

### **Miešanie**

Miešajte zložku A so zložkou B tak dlho, kým sa nevytvorí homogénna zmes. Praskliny na povrchu je nutné vyplniť rýchlotuhnúcim tmelom.

### **Nanášanie**

Náterová hmota sa nanáša valčekom. Pred prvým náterom zriedte výrobok 10% vody. Po 8 hodinách sa nanesie druhý náter. Odporúčaná teplota pri nanášaní je 10 – 15 °C. Zabezpečte vyhovujúcu ventiláciu pracovného priestoru.

V prípade potreby protišmykového účinku pridajte do zmesí A+B, 3 – 5% kremenného piesku fr. 0,3 – 0,8 mm

### **Spotreba**

Prvý náter      cca 250 gr/m<sup>2</sup>

Druhý náter     cca 200 gr/m<sup>2</sup>

Množstvo závisí od porézności povrchu.

### **Čistenie**

Náradie treba očistiť vodou hneď po skončení prác

### **Skladovanie**

Skladujte v uzavretých nádobách na suchom mieste pri teplote nad 7°C po dobu 2 rokov.

### **Bezpečnostné opatrenia**

Riadte sa údajmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov.

Výrobok Bondry® Floor obsahuje epoxidovú živicu. Môže dráždiť oči a pokožku. V prípade vniknutia do očí vyumývať veľkým množstvom vody. Vyhľadajte lekársku pomoc.

IČO:            363 075 99

DIČ:           SK2020077345

Telefón:    046/ 5430 771

Fax :         046/ 5420 240

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

e-mail:

www :

Tatra Banka, a.s. Prievidza

262 854 0140/1100

[zenit@zenitsk.sk](mailto:zenit@zenitsk.sk)

[zenitsk.sk](http://zenitsk.sk)